



本PDF文件由

免费提供, 全部信息请点击[28062-47-7](#), 若要查询其它化学品请登录[CAS号查询网](#)如果您觉得本站对您的学习工作有帮助, 请与您的朋友一起分享:) [爱化学www.ichemistry.cn](#)

CAS Number:28062-47-7 基本信息

中文名:	CW-885阻垢分散剂; CW-885阻垢分散剂
英文名:	scaleinhibitoranddispersantCW-885
别名:	2-Propenoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, polymer with 2-propenoic acid; scale inhibitor and dispersant CW-885
CAS登录号:	28062-47-7

物理化学性质

性质描述:	CW-885 阻垢分散剂 (28062-47-7) 的性状: 本品为淡黄色透明黏稠液。 相对密度1.30。 [产品规格] 指标 外观 淡黄色黏稠液 黏度/ (mPa·s) 0.10~0.12 含固量/% 40±2 pH值 5.0~8.0
-------	---

CAS#28062-47-7化学试剂供应商(点击生产商链接可查看价格)

供应商信息已更新, 请登录爱化学 [CAS No. 28062-47-7](#) 查看

若您在此化学品供应商, 请按照[化工产品收录](#)说明进行免费添加

其他信息

产品应用:	CW-885 阻垢分散剂 (28062-47-7) 的用途: 1. 作为优良的颜料分散剂用于造纸、涂料行业。 2. 具有高效, 无毒, 无腐蚀等优点。 3. 与其他助剂相溶性好。
生产方法及其他:	CW-885 阻垢分散剂 (28062-47-7) 的制法: 将 丙烯酸 和 丙烯酸 异丙酯按1.1: 1 (mol) 的比例在引发剂存在下进行溶液聚合。乳化剂和蒸馏 水 依次加入乳化釜中, 开始搅拌, 在室温乳化40min左右, 然后将乳液放入聚合釜中, 加热升温至55℃后, 开始滴加引发剂溶液, 在20min内加入总量的3/5, 恒温75℃进行聚合。当温度开始下降后, 加入余下的2/5引发剂, 在5~10min内加完。在85℃左右反应1.5~2h。聚合反应结束后, 抽真空脱未反应的单体, 过滤, 得成品。

相关化学品信息

[28360-79-4](#) [28491-67-0](#) [281191-93-3](#) [2-氯-6-三氟甲基烟酸](#) [28702-43-4](#) [2843-73-4](#) [3-氯-2,5,6-三氟吡啶](#) [28728-56-5](#) [283166-41-6](#) [284665-40-3](#) [28879-19-8](#) [28385-67-3](#) [NP-10](#) [28583-53-1](#) [28102-79-6](#) 439

生成时间2016-7-20 13:25:06