



本PDF文件由

免费提供, 全部信息请点击[8001-75-0](#), 若要查询其它化学品请登录[CAS号查询网](#)如果您觉得本站对您的学习工作有帮助, 请与您的朋友一起分享:) [爱化学www.ichemistry.cn](#)

CAS Number:8001-75-0 基本信息

中文名:	微晶蜡
英文名:	Ceresine wax
别名:	Ceresine wax
CAS登录号:	8001-75-0
EINECS登录号:	232-290-1

物理化学性质

性质描述:	产品性状微晶蜡无臭、无味, 为白色无定形非晶性固体蜡, 是从 石油 分馏后剩余的残渣, 用溶剂萃取及化学处理的方法得到的一种高沸点的长链烃类, 其成份是C31-70的支链饱和烃为主, 少量的环状、支链烃, 熔点为60-85℃, 能与各种矿物蜡、植物蜡及热脂肪油互溶。此种蜡粒状较大, 且具有延展性, 在低温下不脆弱, 再与液体油混合时具有防止油份分离析出的特性。熔点在77-80℃微晶蜡多少具有延性, 与软地蜡相似, 熔点在88-90℃的微晶蜡是硬的, 外观上像褐煤蜡。
-------	---

CAS#8001-75-0化学试剂供应商(点击生产商链接可查看价格)

将来试剂—打造最具性价比试剂品牌 专业从事8001-75-0及其他化工产品的生产销售 021-61552785

供应商信息已更新且供应商的链接失效, 请登录爱化学 [CAS No. 8001-75-0](#) 查看若您在此化学品供应商, 请按照[化工产品收录](#)说明进行免费添加

其他信息

产品应用:	用于膏状产品的上光剂; 放锈剂、复写纸、蜡烛、包装浸渍及 水果 涂层; 还用于化妆品、彩笔、鞋油、各种上光蜡等。
生产方法及其他:	白色或黄色不透明有脂感的块状物。略有气味。为天然烃类的混合物。露置空气中无变化。遇氧化剂稳定。溶于 苯 、 氯仿 、 石油醚 和热油类, 溶于30份无水 乙醇 , 不溶于水。相对密度0.91~0.92。熔点61~78℃。易燃。加入石蜡中可使石蜡结晶构造改变, 用于羽毛切片、多卵黄体胚胎切片。代替蜂蜡。工业上制造蜡烛、蜡纸、蜡衣和防水物。本品应密封保存。; 规格

相关化学品信息

[804435-18-5](#) [80616-56-4](#) [80623-13-8](#) [802600-01-7](#) [800401-67-6](#) [溴化1-乙基-3-羟基吡啶](#) [802002-40-0](#) [802309-05-3](#) [805965-40-6](#) [802888-23-9](#) [802326-03-0](#) [809241-55-2](#) [鱼油](#) [802049-75-8](#) [80970-09-8](#) 449

生成时间2015-2-28 8:35:04